

ANTICANDO

Boja na bazi vode sa posebnim antičkim efektima. Anticando je dostupan u dve verzije: **Anticando 300** za unutrašnje površine i **Anticando 600** za spoljne. Njihov sastav je na akrilnoj bazi i od prirodnih spojeva. Nakon nanošenja, dekorisana površina je periva, paropropusna i može se ponovo bojiti. Anticando se jednostavno nanosi na razne podloge kao malter, cement, gips, drvo, metal sa prethodnom pripremom.

Karakteristike

Anticando 300 za unutrašnje površine i Anticando 600 za spoljne dostupni su u pakovanjima od 4 Lt i 12 Lt. Za dobijanje tonova iz kataloga potrebno je pomešati **Finix 60** (bezbojni) za unutrašnje radove ili **Finix 80** (bezbojni) za spoljne radove, sa odgovarajućom količinom tonera COLORI, izraženim ispod svakog uzorka nijanse u katalogu. Colori se pakuje u odgovarajućim dozerima od 80 i 480 MI, (vizuelno stepenastim), koji omogućuju odmeravanje tačne količine tonera potrebne za dobijanje izabrane boje.

Način nanošenja

Anticando je spreman za upotrebu i pre početka potrebno ga je dobro izmešati. Nanosi se specijalnom **Spahtlom PV 77** ili **gletericom od plastike ili inoxa**, direktno na čvrstu, čistu površinu, nove ili već obojene zidove. Anticando treba razvući na čitavu površinu, unakrsnim različitim potezima i različite debljine materijala. Nakon 8 sati pri temperaturi od 20 C⁰, kada je Anticando suv, nastaviti sa nanošenjem Finix 60 ili 80 prethodno toniranog.

Nanošenje Finix 60 ili 80. Nakon potpunog sušenja Anticanda, od 8 sati pri 20 C⁰ naneti četkom Finix 60/80, malo materijala i nepravilno u svim pravcima. Dok je Finix još mokar treba ga praveći jak pritisak plastičnom **Spahtlom PV 77**, preći unakrsnim potezima, kao bi se dobio efekat Arte Antica. Mogu se dobiti i drugi dekorativni efekti nanoseći Finix 60/80 specijalnom vunenom rukavicom ili sundjerom u zavisnosti od mašte majstora.

PS.: Anticando postaje paropropustan periv nakon 48 sati pri 20 C⁰.

Pravila primene

Stari zidovi. Odstranite stare slojeve boje koji otpadaju i operite površinu odgovarajućim sapunom. Zatim nanosite kao učvršćivač jednu ruku **Primer 400** razredjenog sa 50% vode. Nakon 4 sata pri 20 C⁰ naneti drugu ruku **Primer 400** razredjenog sa 20-30% s vodom. Ako su zidovi zdravi naneti jednu ruku **Primer 400**. Nastaviti sa nanošenjem Anticanda nakon 4 sata pri 20 C⁰, kao pod tačkom 1.

Novi zidovi. Izgletovati površinu Valstuc na potrebnim delovima. Nakon sušenja, 4 sata pri 20 C⁰, obrusiti zidove i naneti jednu ruku **Primer 400** razredjenog 15-20%. Nastaviti sa nanošenjem Anticanda nakon 4 sata pri 20 C⁰, kao pod tačkom 1.

Drvo, PVC, staklo, lake legure, obojen metal. Odmastiti dobro površinu, prešmirglati zbog boljeg kontakta (prijanjanja) i zatim naneti jednu ruku **Primer 400** razredjenog s 15-20%. Nastaviti sa nanošenjem Anticanda nakon 4 sata pri 20 C⁰, kao pod tačkom 1.

Novi metal. Odmastiti površinu, dobro skinuti rdju, naneti jednu ili više ruku antikorozivne boje Wiktor na bazi vode. Kada je sve suvo, nakon 4 sata pri 20 C⁰, naneti jednu ruku **Primer 400** razredjenog 15-20%. Nastaviti sa nanošenjem Anticanda nakon 8 sati pri 20 C⁰ kao pod tačkom 1.

PS.: Tonovi označeni zvezdicom * naneseni na spoljnu površinu imaju ograničenu otpornost na UV zračenje.

Tehnički podaci

Specifična težina: Anticando 300: 1.540+-30 gr/Lt. Anticando 600: 1.410+-30 gr/Lt., pri 20 C⁰, **Primer 400:** 1.440+-30 gr/Lt, pri 20 C⁰, Finix 60: 1.020+-30 gr/Lt pri 20 C⁰, Finix 80: 10.08+-30 gr/Lt pri 20 C⁰.

Razredjivanje: Anticando 300 i 600 su spremni za upotrebu (mogu se razrediti s vodom za dobijanje drugih efekata), **Primer 400** se razredjuje sa vodom 15-20%, Finix 60/80 su spremni za upotrebu.

Potrošnja: Anticando 300 za unutrašnje površine, 1 Lt za 1-1,5 m² na ravnim zidovima, Anticando 600 za spoljne površine 1 Lt za 0,7-0,8 m² na ravnim površinama. **Primer 400** 1Lt za 7-8 m², Finix 60, 1 Lt za 15-17 m², Finix 80, 1 Lt za 7-8 m².

Pakovanja: Anticando 300 i 600 je dostupan u pakovanjima od 4 i 12 Lt. **Primer 400** u pakovanjima od 0,750 i 5 Lt. Colori od 80 i 480 MI za toniranje Finix 60 i 80 od 0,750 Lt.

Temperatura nanošenja: Iznad +5 C⁰ i manja od +30 C⁰.

Sušenje: Na dodir nakon 1 sata pri 20 C⁰. Potpuno suh 4 sata pri 20 C⁰. Potpuno otvrdnjava nakon 24 sata u zavisnosti od temperature ambijenta.

Čišćenje alata: Sa vodom i sapunom.

Izgled proizvoda: Mat

Skladištenje: U dobro zatvorenoj kantici (i nakon upotrebe) pri temperaturi višoj od +5 C i nižoj od +35°C.

Trajanje: Oko 2 godine

Napomene

-Pre naručivanja potrebno je tačno izmeriti površine na koje se materijal nanosi. Potrebno je naručiti dovoljne količine materijalau sklada sa izmerenim površinama. Nijanse gotovog materijala mogu neznatno varirati od kataloga zbog štampe i serije proizvoda, te se ne može garantovati savršeno ponavljanje nijansi. Savetujemo da se ponovo rađena nijansa prvo proba na malom delu zida. Sve eventualne neznatne razlike u serijama mogu se izbeći tako što će se sav materijal usuti i pomešati u jednu veliku posudu, pre nanošenja. Savetujemo da se započeti zid završi u istom danu. Gore navedeni podaci su tačni i precizni i rezultat su istraživanja i iskustva proizvođača VALPAINT SPA.

- Ukoliko način primene materijala nije prema navedenim standardima i uslovi izvođenja radova su van kontrole proizvođača i distributera isti ne snose odgovornost za neadekvatno izvođenje radova.