



Bucciato Latex 4B

TEHNIČKA KARTA

Perljiva antibakterijska boja ekstremne perivosti. Raspoloživa je u 600 tonova po ton karti Luxory paints i Valclone. Ekološka antibakterijska boja razrjeđiva sa vodom. Nema štetnih posljedica po zdravlje ljudi i životinja. Izuzetnog sjaja i glatkoće, posebno pogodna za javne ustanove radi svoje trajnosti i otornosti. Efekat može da varira od potpuno ravnog (10% s vodom) do narandžine kore i još grubljeg za šta se koriste spužvasti valjci sa rupama (boja se vrlo malo ili nimalo razrjeđuje). Potrošnja 0,160-0,600 lit/m². Idealna je za objekte kao što su bolnice, vrtići, kuhinje, stubišta sl. Otporna je na pranje i habanje.

NAČIN NANOŠENJA

■ Novi zidovi

Na kompletno gletovane i suhe zidove nanijeti akrilni učvršćivač 30 G, a zatim nakon sušenja pristupiti nanošenju Bucciata lateks u dva premaza sa vremenskim razmakom od 6 sati pri 20°C

■ Stari zidovi i gips ploče

Skinuti otpadajuće stare naslage boje, izgletovati neravnine kitom Valstuc i nanijeti akrilni učvršćivač 30G (za gips ploče savjetujemo potpuno gletovanje površine). Površinu zida ujednačiti nanošenjem jednog premaza temeljne boje INT-EST 800 u željenoj nijansi Bucciata, a zatim nakon sušenja pristupiti nanošenju Bucciata.

■ Zid u dobrom stanju

Nanijeti jedan premaz akrilnog učvršćivača 30G, a zatim nakon sušenja pristupiti nanošenju Bucciata. Ako površina nije ujednačena ili ako je ton postojeće boje ekstremno tamniji, obavezno koristiti kao temeljni premaz INT-EST 800 u sličnom tonu odabranog BUCCIATA. Tamne tonove BUCCIATA (narandžasti, crveni, žuti) treba ujednačiti temeljnom bojom u svijetlijoj nijansi ili bijelom. Obzirom da je Bucciato na akrilnoj osnovi, voditi računa o postojećim podlogama, te ako nisu kompatibilni koristiti obavezno jake izolante (Gummiflex, Water Free i 30G). Ako se želi dobiti manje sjajan efekat koristiti pastu za matiranje u omjeru od 5-10%.

KARAKTERISTIKE

| | |
|--------------------|---|
| specifična težina: | 1,240 gr/Lt pri 25°C |
| utrošak: | 0,080 INT-EST Lt/m ² za temeljni sloj 0,150 Lt/m ² (0,186 kg/m ²) ravan efekat za oba sloja 0,400 Lt/m ² (0,490 kg/m ²) reljefni efekat za oba sloja |
| estetski efekat: | sjaj, polusjaj i mat |
| tonovi: | sve boje iz kataloga Luxory paints i Valclone |
| pakovanje: | Lt.1 (1,24 kg) / Lt.4 (4,96 kg) / Lt.12 (14,88 kg) |
| sjajnost: | po DIN 53778 M sjaj |
| efekat čišćenja: | po DIN 53778 preko 3000 abr.krugova |
| otp. na pranje: | po DIN53778W preko 4000 abr. krugova |
| otp. na abraziju: | po DIN53778S preko 8000 abr. krugova |

SUŠENJE

| | |
|---------------|--------------------------|
| na površini: | nakon 30 minuta pri 20°C |
| dubinski suh: | nakon 12 sati pri 20°C |

RAZRJEĐIVANJE

10% sa vodom

NANOŠENJE

| | |
|---------------|-------------------------|
| sistem: | valjak - četka - šprica |
| broj slojeva: | 2 |

■ P. S. Temperatura skladištenja boje mora biti u rasponu od +5°C do +35°C. Pranje alata vodom odmah nakon upotrebe, u protivnom sa nitro MB razrjeđivačem.