



Burano

BURANO je dekorativni materijal za unutrašnje površine s kojim se dobijaju moderni i suvremeni efekti te ambijentu daje očaravajući look, bogat metaliziranim i perlastim izgledom.

KARAKTERISTIKE

Za dobijanje tonova iz kataloga potrebno je pomiješati BURANO sa odgovarajućim kolorantom COLORI[®]. Također se može tonirati i po Sistemu VALCLONE. Materijal BURANO potrebno je dobro izmješati prije upotrebe električnim mješaćem, dok je VELOFIN dovoljno lagano promiješati sa drvenim ili metalnim štapićem.

NANOŠENJE BURANA

Nanijeti prvu ruku BURANA s inox gletericom PV 43, PV 44 ili PV 45 pokretima dugim 30 - 40 cm u svim pravcima ostavljajući tanki sloj materijala koji pokriva svu površinu. Kada BURANO počne da se suši zagladiti ga lagano čistom gletericom kako bi se izbjeglo naknadno brušenje. Nakon 2 - 3 sata pri 20°C nanijeti drugu ruku BURANO na isti način kao što je gore navedeno. Poslije 3 - 4 sata pri 20°C kada je BURANO potpuno suh, nastaviti sa nanošenjem završnog dekorativnog materijala VELOFIN koji se nanosi istom gletericom i pokretima dugim 5 - 10 cm ili po želji, preko cijele površine.

NANOŠENJE PODLOGE

Stare zidne površine: Skinuti stare boje i oprati površinu namjenskim sapunom. Nanijeti jednu ruku kao učvršćivač PRIMER 400 razrijedenog s vodom 50%.

Ako su površine već bojene, zdrave i bez prašine nastaviti direktno sa nanošenjem BURANA i VELOFINA.

Nove zidne površine: Izgletovati površinu za bojenje. Nakon sušenja i brušenja površine nanijeti jednu ruku PRIMERA 400 razrijedenog 50% sa vodom. Nakon 4 sata pri 20°C nastaviti s nanošenjem BURANA i VELOFINA.

TEHNIČKI PODACI

Razrjeđivanje: BURANO i VELOFIN su spremni za upotrebu. PRIMER 400 se razrijeduje sa vodom 50%.

Utrošak: BURANO LT 1 za 3,5 - 4 m²; VELOFIN LT. 1 za 39 - 40 m² (u zavisnosti od gruboće nanijetog BURANA); PRIMER 400 LT. 1+0,500 LT.VODE za 20 - 25 m² (jedna ruka);

Pakovanja: BURANO je dostupan u pakovanjima od LT. 1 - LT. 4 - LT. 12; VELOFIN u pakovanjima od LT. 1 i LT. 4; PRIMER 400 je dostupan u pakovanjima od LT. 0,750 - LT. 5; COLORI[®] u pakovanjima od ML. 80 i ML.480

Temperatura nanošenja: Iznad +5°C i niza od +30°C.



Burano

Sušenje: Suh na dodir nakon 2 - 3 sata pri 20°C. Potpuno suh je nakon 6 - 8 sati 20°C. Otvrdnjava nakon 48 sati u zavisnosti od temperature ambijenta.

Otpornost: Proizvod nije isti ako je u stalnom kontaktu s vodom i vlagom. Nakon potpunog otvrđivanja dobija se paropropusan sloj dobre otpornosti na udarce i na umjereno trljanje.

Perljivost: Sa vodom i običnim detergentom, koristeći mekanu spužvu 15 dana nakon nanošenja.

Čišćenje alata: S vodom i sapunom.

Čuvanje: U zatvorenim originalnim kanticama i nakon korištenja pri temperaturi većoj od +10°C i nžoj od +30°C.

Trajnost: 2 godine u neotvorenim originalnim kanticama.

NORME SIGURNOSTI

Izbjegavati direktni kontakt sa kožom, zaštiti oči i lice, a u slučaju kontakta sa bojom odmah isprati te dijelove tijela sa puno vode i odmah konsultirati liječnika. Alat ne treba prati na način da prljava voda ide u kanalizaciju.

OBAVIJESTI ZA KORISNIKE

Gore navedene informacije su točne i savjesne. Ipak, budući da uvjeti izvođenja nisu pod našom kontrolom neprihvaćamo nikakvu odgovornost za date savjete i prijedloge. Savjetuje se da se napravi kompletan ciklus nanosenja na nekom manjem zidu kako bi se vidio željeni efekt. BURANO i VELOFIN se sastoje od prirodnih materijala koji reagiraju na vlažnost, toplinu, ventilaciju te na način nanošenja. Svaki posao donosi različite i osobne završne izglede. Tonovi mogu varirati u odnosu na katalog 20 - 30% od jedne do druge serije. Da bi se izbjegle različnosti u tonovima potrebno je sav materijal pomiješati zajedno prije nanošenja.