



KLASIČNE BOJE/ZAŠTITA ZA METAL

## Ferrograf - ferromicaceo

### TEHNIČKA KARTA

Lak sa specijalnim sitnozrnastim efektima posebno pogodan za željezne i kovane ograde. Izuzetnog lijepog estetskog efekta koji svojom otpornošću garantuje dugotrajan opstanak i na vanjskim uslovima. Naglašen metalizirani sjajni efekat raspoloživ je u tridesetak tonova. Proizvod je ekološki čist i vodorazrjeđiv te bez ikakvog neugodnog mirisa i štetnog uticaja po okolinu.

#### KARAKTERISTIKE

specifična težina:	1450+- 30gr./Lt. pri 25°C
utrošak:	6 - 8 m <sup>2</sup> /Lt.
estetski efekt:	satenasto grub
boja:	po katalogu
pakovanje:	1 kg. / 4 kg.
efekt čišćenja:	DIN 53778 preko 800 abr. krugova
otpornost na pranje:	DIN 53778W preko 1200 abr. krugova
otpornost na abraziju:	DIN 53778S preko 3000 abr. krugova

#### SUŠENJE

površinsko sušenje:	nakon 1 sat pri 20°C
drugi sloj:	nakon 8 sati pri 20°C
suh:	nakon 24 sata pri 20°C

#### RAZRJEĐIVANJE

ako se radi četkom:	spreman za upotrebu, max.5% s vodom
ako se radi špricom:	10% s vodom

#### NANOŠENJE

alat:	valjak - četka - šprica
broj slojeva:	2

#### NAČIN NANOŠENJA

Metalnu površinu dobro odmastiti i odstraniti hrđu te nanjeti jedan sloj kvalitetne antikorozivne boje. Potom nanjeti dvije ruke sitnozrnastog laka Ferrograf. Temperatura pri nanošenju laka mora biti između +10°C - +35°C.