



Meteore 8

Materijal za unutarnju uporabu izuzetne kvalitete i mogucnosti dobijanja razlicitih efekata. Idealan je za realizaciju modernih i savremenih interijera, te je istovremeno bogat metaliziranim i bisernim preljevima. Za one koji vole pravu stvar!

KARAKTERISTIKE

Za dobijanje tonova iz kataloga potrebno je zamijesati materijal METEORE 8 s odgovarajucom kolicinom tonera COLORI'. Takodjer se moze tonirati i po Sistemu VALCLONE. METEORE 8 treba prije uporabe dobro izmijesati sa mehanickom mjesalicom dok je premaz LAME dovoljno zamijesati pljosnatim komadom drveta ili zeljeza.

NANOSENJE METEORE 8

1) Efekat Spatolato: Nanijeti jedan deblji sloj METEORE 8 na površinu od oko 1-2 m² gleterom PV 43 nepravilnim potezima dugim 10-15 cm u svim pravcima. Dok je METEORE 8 jos moker, ponovo precu istu površinu gleterom PV43 unakrsnim potezima dugim 5-10 cm u svim pravcima, ostavljajući ponegdje poluravne poteze i riseve. Nakon otprilike 4 sata pri temperaturi od 20°C površinu lagano prebrusiti sa brusnim papirom granulacije 220/260 kako bi se otklonile vece nakupine i reljefi. Potom površinu oprasiti i nakon toga nanijeti dvije ruke premaza LAME' u razlicitim nijansama. Izmedju nanosenja prvog sloja (tona) LAME-a i drugog sacekati najmanje 2 sata na 20°C. LAME' treba nanijeti sa gleterom PV 43 u svim pravcima, ostavljajući vrlo malo proizvoda na površini. Utrosak: METEORE 8 cca. LT. 1 za 4-5 m²; LAME cca. LT. 1 za 16- 20 m² (za jednu ruku LAME-a u zavisnosti od gruboce METEORE 8).

2) Efekat Venato – zilasti (vertikalni, horizontalni i kosi): Nanijeti jedan deblji sloj METEORE 8 na površinu od oko 2-3 m² gleterom PV 43 sa nepravilnim potezima u izabranom pravcu (vertikalni, horizontalni ili kosi). Dok je METEORE 8 jos moker, tretirati materijal sa okruglom spahtlom PV 84 njeznim linearnim potezima (vertikalnim, horizontalnim ili kosim) duzine 25 do 30 cm. Nakon otprilike 4 sata pri temperaturi od 20°C površinu lagano prebrusiti sa brusnim papirom granulacije 220/260 kako bi se otklonile vece nakupine i reljefi. Potom površinu oprasiti i nakon toga nanijeti dvije ruke premaza LAME' u razlicitim nijansama. Izmedju nanosenja prvog sloja (tona) LAME-a i drugog sacekati najmanje 2 sata pri 20°C. Takodje i LAME' treba nanijeti sa gleterom PV 43 slijedeći odabrani pravac i ostavljajući vrlo malo proizvoda na površini. Utrosak: METEORE 8 cca. LT. 1 za 4-5 m²; LAME cca. LT. 1 za 16- 20 m² (za jednu ruku LAME-a u zavisnosti od gruboce METEORE 8).

3) Efekat Fiorato – cvijetni: Nanijeti jedan deblji sloj METEORE 8 na površinu od oko 1-2 m² gleterom PV 43 nepravilnim potezima dugim 20-30 cm u svim pravcima. Dok je METEORE 8 jos moker, precu materijal sa okruglom spahtlom PV 84 kruznim nepravilnim potezima malog radijusa. Nakon otprilike 4 sata pri temperaturi od 20 0C površinu lagano prebrusiti sa brusnim papirom granulacije 220/260 kako bi se otklonile vece nakupine i reljefi. Potom površinu oprasiti i nakon toga nanijeti dvije ruke premaza LAME' u razlicitim nijansama.



Meteore 8

Između nanosenja prvog sloja (tona) LAME-a i drugog sacekati najmanje 2 sata pri 20°C. Takođe je LAME' treba nanijeti sa gleterom PV 43 u svim pravcima i ostavljajući vrlo malo proizvoda na površini. Utrosak: METEORE 8 cca. LT. 1 za 4-5 m²; LAME cca. LT. 1 za 16- 20 m² (za jednu ruku LAME-a u zavisnosti od gruboće METEORE 8).

4) Efekat Liscio – glatki: Nanijeti jedan sloj METEORE 8 sa gleterom PV 43 potezima dugim 15-20 cm u svim pravcima. Sacekati koji minut da METEORE 8 povuce i nakon toga lagano ga zagladiti čistim gleterom u svim pravcima. Nakon otprilike 4 sata pri temperaturi od 20°C površinu lagano prebrusiti sa brusnim papirom granulacije 220/260 kako bi se otklonile veće nakupine i reljefi. Potom površinu oprasiti i nakon toga nanijeti dvije ruke premaza LAME' u različitim nijansama. Između nanosenja prvog sloja (tona) LAME-a i drugog sacekati najmanje 2 sata pri 20°C. Takođe je LAME' treba nanijeti sa gleterom PV 43 u svim pravcima i ostavljajući vrlo malo proizvoda na površini. Utrosak: METEORE 8 cca. LT. 1 za 12-13 m²; LAME cca. LT. 1 za 35-40 m² (za jednu ruku LAME-a u zavisnosti od gruboće METEORE 8). N.B.: Za svijetle tonove (i za ne tonirani METEORE 8) savjetuje se nanosenje LAME-a sa plasticnim gleterom PV 91.

NANOSENJE PODLOGE

Odstraniti stare i otpadajuće slojeve boje te površinu eventualno oprati adekvatnim sapunom. Nakon toga nanijeti odgovarajući ucvrscivac (30G) ili jednu ruku PRIMER 400 razrijeđenog s vodom 50%. Nakon otprilike 4 sata pri temperaturi od 20°C, nastavite sa nanosenjem METEORE 8.

TEHNIČKI PODACI

Razrjeđivanje: METEORE 8 i LAME' su spremni za uporabu; PRIMER 400 treba razrijediti s 50% vode. Potrošnja: PRIMER 400 (razrijediti 50% sa vodom): LT. 1 na 25 - 30 m² u zavisnosti od upijanja podloge. Pakiranje: METEORE 8 je dostupan u LT. 1 - LT. 4; LAME' je dostupan u pakiranjima od LT. 0.250 - LT. 1; PRIMER 400 je dostupan u LT. 0.750 - LT. 5; COLORI' od ML. 80 i ML. 480. Temperatura pri nanosenju: od +5°C do +30°C. Susenje: Površinski nakon otprilike 1 sat na 20°C. Suh nakon 6-8 sati pri 20°C. Potpuno otvrdnjava nakon 48 sati, u zavisnosti od temperature ambijenta. Otpornost: Proizvod nije pogodan za konstantan kontakt sa vodom i vlagom. Nakon potpunog otvrdnjavanja dobija se paropropusan sloj dobre otpornosti na udarce i na umjereno habanje. Perivosti: Sa vodom, običnim deterdijentom koristeći mekanu spužvu 15 dana nakon nanosenja. Čiscenje alata: Sa vodom. Čuvanje: U zatvorenim originalnim kanticama i nakon korištenja pri temperaturi većoj od +5 °C i nižoj od +30°C. Trajnost: 2 godine u neotvorenim originalnim kanticama.

NORME SIGURNOSTI

Izbjegavati direktan kontakt sa kožom, zaštititi oči i lice, a u slučaju kontakta sa bojom odmah isprati te dijelove tijela sa puno vode i kon-



DEKORATIVNI MATERIJAL

Meteore 8

sultirati lijecnika. Alat ne treba prati na nacin da prljava voda ide u kanalizaciju.

OBAVIJESTI ZA KORISNIKE

Gore date informacije su točne i savjesne. Ipak, budući da uvjeti izvođenja nisu pod našom kontrolom neprihvaćamo nikakvu odgovornost za date savjete i prijedloge. Savjetuje se da se napravi kompletan ciklus nanosenja na nekom manjem zidu kako bi se vidio željeni efekt i nakon toga nastaviti sa dekorisanjem zida konstantno kontrolirajući dobijene efekte, budući da METEORE 8 i LAME' se sastoje od prirodnih materijala i specijalnih smola koje reaguju na vlažnost, toplotu, strujanja zraka i na način nanosenja. Svaki posao donosi različite i osobne završne izgledе. Tonovi mogu varirati u odnosu na katalog 20-30% od jedne do druge serije. Da bi se izbjegle razlicitosti u tonovima potrebno je sav materijal pomijesati zajedno prije nanosenja.